

Sélection Professionnelle



Enduit Fibreux Caoutchouté Pour Toiture & Fondation

CR-340

Description

Le CR-340 est un enduit fibreux caoutchouté pour toitures. Formulé d'élastomères et de fibres spécialement sélectionnées, il imperméabilise le bois, les maçonneries et les toitures d'asphalte. Il sert aussi de resaturant pour les toitures en bardeaux d'asphalte et en papier feutre. Il régénère ainsi les surfaces endommagées. Prolonge la vie utile des toitures. Il peut également servir d'enduit à fondation et créer une membrane d'étanchéité. Ne pas utiliser sur un bardeaux d'asphalte récent.

Préparation de surface

Éviter d'appliquer si des averses sont prévues. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique caoutchouté Condor CR-320.

Application

Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer le produit à l'aide d'un racloir, d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau. Pour faciliter l'application en saison froide, conserver le produit dans un endroit tempéré. Appliquer en couche mince de 3mm (1/8") pas plus, sinon le produit séchera seulement en surface.

Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

Norme

CAN/O.N.G.C. 37.8M89

Séchage

Si utilisé sur une toiture dont la pente est plus élevée que 4/12, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter le glissement du produit, jusqu'à séchage complet. Les huiles pénétrantes contenues dans ce produit font en sorte qu'il demeure souple et collant pendant une période de temps variant selon les conditions atmosphériques et l'épaisseur d'application.

Emballage

Offert en format de 3,78L et 18,9L

Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.



Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	60 à 70 %
Densité Relative	0,93 kg/L (7,8 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	3,78 L/ 18,5 m ² (5 gal/200 pi ²)
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20°C (68°F)
Sec au toucher*	4 heures
Complètement sec*	48 heures
Température de fonctionnement	Maximum: 85°C (185°F)
Température d'application	10°C et plus
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 1,2 ng/Pa.m ² .s (0,02 perms)

*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

Restriction

Ne pas utiliser comme resaturant sur les enduits en brai de goudron de houille (poussière de charbon). Vous pouvez mettre du ballast de pierre sur les chemins d'accès. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs vers l'intérieur. Protéger le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER: Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

