

Description

THIROCLAIR est un vernis au polyuréthane à base de solvant très durable, très résistant à l'usure, l'eau, l'alcool, les produits ménagers communs. Offert en fini lustré et semi-lustré, THIROCLAIR est spécialement conçu pour protéger les planchers de bois intérieurs.

Préparation de surface

Sabler complètement dans le sens des fibres du bois avec un papier sablé à grains grossiers 80 puis sabler la surface à l'aide d'un papier plus fin 120 pour un fini lisse. Enlevez les saletés à l'aide d'un aspirateur. Terminer le nettoyage final avec un tampon humecté de solvant. Nous recommandons le Thi-roco SCALLEUR 100 comme apprêt.

Application

Il est important de bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation. Il est nécessaire d'avoir une température ambiante supérieure à 10°C et une humidité relative 50%. Appliquer uniformément à l'aide d'un pinceau en soie pure ou d'un tampon applicateur. Allouer un minimum de temps de séchage entre chaque couches selon les conditions ambiantes. Poncer la surface légèrement avec un papier sablé fin de 180 ou 220 dans le sens du grain du bois entre chacune des couches. Prendre soin de bien nettoyer après chaque sablage. Appliquez deux couches de THIROCLAIR en plus du SCALLEUR 100 ou trois couches de vernis.

Rendement

3,78 litres couvrent jusqu'à 55 m² (600 pi²). Le pouvoir couvrant peut varier selon la méthode d'application, les conditions du plancher, la température ambiante et l'habileté de l'applicateur.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'essence minérale.

Séchage

Allouer un minimum de temps de séchage entre chaque couches selon les conditions ambiantes. On peut permettre une circulation légère après 24 heures. Attendre 48 heures avant de replacer les meubles. Allouez 7 jours avant de remettre les tapis ou de laver le plancher.

Emballage

Offert en format de 3,78 L

Durée de conservation

Ce produit peut être conservé dans son contenant original fermé hermétiquement jusqu'à 12 mois suivant la date d'achat par l'utilisateur.



Tableau de données techniques

Thiroclair	100-37	100-42	200-37
Apparence · ASTM D-1209	Liquide clair		
Lustre	Très Lustré	Très Lustré	Semi-lustre (50° à 60°)
Apprêt compatible	Thiroco Scelleur 100		
Étalement pi ² / 3,78 L	35,3 à 55,7 m ² (380 à 600 pi ²)		
Densité à (25°C) · ASTM D-4659	1,12 à 1,19 g/cm ³		
Viscosité (25°C) · ASTM D-1200-88	10 - 30 sec.	35 - 45 sec.	30 sec.
Contenu en NCO · ASTM D-2572-80	3,75 à 4,15 %		
Solides (%)	36 - 38%	41 - 43%	37 - 39%
Concentration en C.O.V · EPA 24 ASTM D-2369	< 350 kg/l		
Température Entreposage	15 à 25°C		
Séchage*	24 à 30 heures		

*Conditions normales: 25°C et 50% R.H. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, la température ambiante et la porosité des surfaces.

Note

Il est recommandé d'enlever toute nourriture des lieux d'application lorsque vous utilisez le vernis THIROCLAIR. Les solvants émanant de ce produit peuvent altérer le goût des aliments se trouvant dans les armoires, réfrigérateurs et congélateurs.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement en contenant hermétique, pendant une année avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).

Avertissement


LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER:
Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

