



Enduit fibreux aluminium pour toiture CR90

Le CR90 est un enduit aluminium fibreux à base d'asphalte, de fibres minérales, de résines et de pâte d'aluminium. L'asphalte procure une excellente imperméabilisation de la surface lorsque des microfissures sont observés. Grâce à son pouvoir très réfléchissant, cet enduit protège les surfaces contre les rayons UV, abaisse l'absorption de chaleur à la surface et retarde ainsi la contraction et la dilatation des différents supports. Une fois séché, cet enduit durable offre un fini lustré, une grande résistance aux intempéries et protège les surfaces de l'oxydation.



Avantages

- Redonne un aspect neuf à la surface tout en calfeutrant les zones à risque d'infiltration.
- Protège la surface contre la corrosion et les rayons UV
- Réduit l'absorption de chaleur
- Meilleure résistance grâce aux fibres

Fonctions

Étanchéiser
Peinturer

Composantes du bâtiment

Toiture
Bâtiment
Structure de métal

Surfaces

Métal
Surface bitumineuse

Outils d'application

Racloir
Brosse
Pinceau
Rouleau

Température d'application

Au-dessus de 5°C

Température de service

-40°C à 85°C

Pouvoir couvrant

0,5 à 1 m²/L
20 à 40 pi²/gallon

Norme

CAN/ONGC 37.42-M89 Type II

Couleurs

Aluminium

Densité

1,0-1,10

Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière, saleté ou de tout autre contaminant. Les peintures et revêtements existants doivent être en bonne condition et bien adhérents. Les réparations doivent d'abord être faites avec du ciment plastique de la gamme Condor.



Application

Ne pas entreprendre des travaux si on prévoit des averses et/ou si la rosée risque d'être présente avant le séchage complet du produit. Bien brasser tout le contenu de la chaudière avant l'application. Le produit nécessite aucune dilution. Appliquer une couche sur les chevauchements et têtes de clous. Ensuite, appliquer le produit uniformément en une couche mince sur toute la surface. Fermer le contenant après chaque utilisation.

Séchage

Allouer 4-8h pour un séchage en surface et 48-72h pour un séchage complet. Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante, de la surface et de l'épaisseur appliquée.

Nettoyage

Essence minérale

Entreposage

Le produit peut être conservé dans son contenant original hermétiquement fermé jusqu'à 12 mois après la date d'achat par l'utilisateur.

Format

3,78L / 18,9L

Limitation / Précaution

Éviter tout contact avec des panneaux isolants en mousse de polystyrène, des matériaux sensibles au solvant ou des produits en brai de goudron de houille. Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées, sur le bois ou sur toute surface très absorbante. Il convient de s'assurer que les enduits de bitume sont stables, complètement secs et sans résidus volatils. Il y a un risque de changement de coloration dans les milieux propices à l'oxydation de l'aluminium. L'humidité peut ternir l'enduit frais et l'empêcher de sécher. Garder hors de la portée des enfants. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Tenir tout contenant ouvert ou produit fraîchement appliqué loin des flammes ouvertes, étincelles ou toutes autres sources de chaleur. Pour usage extérieur seulement.

Garantie

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine. Port payé usine (FAB usine).

DANGER



Liquide et vapeurs inflammables.

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

CONSEILS : Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Tenir à l'écart de la chaleur/ des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz brouillards/ vapeurs/ aérosols. Se laver les parties exposées et/ou contaminées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION : NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS D'EXPOSITION PROUVÉE OU SUSPECTÉE :** consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. **EN CAS D'INCENDIE :** Utiliser de l'eau pulvérisée, dioxyde de carbone, mousse, agent chimique sec. Ne pas utiliser de jet d'eau. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient par une firme homologuée d'élimination des déchets selon les réglementations régionales.



2645-B, boul. Terra-Jet, Saint-Cyrille-de-Wendover (Qc) J1Z 1B3



819 474-6661



819 474-6681



www.condor.pro